

Q8 T 760



Topkvalitetsmotorolie (SHPD) med lavt sulfateret aske, fosfor- og svovlindhold (lavt SAPS). Specielt udviklet til Euro 5 motorer.

Anvendelse

Q8 T 760 anvendes til moderne højtydende 4-taktsdieselmotorer. Er specielt udviklet til Euro 5 motorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner, som arbejder under ekstremt hårde belastningsforhold og med lange skifteintervaller.

Q8 T 760 anbefales hvor der foreskrives en motorolie, som skal opfylde en eller flere af nedenstående specifikationer.

Egenskaber og fordele

Q8 T 760 er en topkvalitetsmotorolie tilsat nøje udvalgte additiver, som giver produktet fremragende beskyttelsesegenskaber mod slid og cylinderpolering, forbedret "long-drain" specifikation med lange olieskiftsintervaller, som reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Begrænser tilstopning af diesel partikel filter (DPF / CRT), og beskytter katalytiske efterbehandlingssystemer (SCR). Yderligere kan nævnes fremragende rensende egenskaber, antiiltning og viskositetsindex stabilitet samt gode flydeegenskaber ved lave temperaturer, hvilket giver let koldstart. Det giver lang levetid for både olie og motor, som forbliver optimal ren selv under vanskelige driftsforhold.

Q8 T 760 kan ligeledes med fordel anvendes til Euro 4, Euro 3 og Euro 2 dieselmotorer i lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner og hvor der kræves ACEA E3 / E5, hvilket betyder at kun ét produkt er nødvendigt. SAE 10W-30 giver forbedret brændstof økonomi.

Specifikationer

Q8 T 760 opfylder kravene til følgende:

- ACEA E9
- API CJ-4 / SM / SN (kun 15W-40)
- Volvo VDS-4
- Renault RLD-3
- Mercedes-Benz 228.31
- MAN 3275, 3575
- MTU type 2.1
- Deutz DQC III-10 (15W-40)
- CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a
- Mack EO-M Premium Plus
- Cummins CES 20081
- DDC 93K218
- JASO DH-2 (10W-30)

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Data	Enhed	Metode
Viskositetsgrad	10W-30	15W-40	SAE	SAE J 300
Vægtfylde ved 15° C	869	875	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	82,2	109,3	mm ² /s	D 445
Kinematisk viskositet ved 100° C	12,0	14,6	mm ² /s	D 445
Viskositetsindex	141	138	–	D 2270
Flammepunkt, Pensky-Martens	224	224	° C	D 93
Flydepunkt	-33	-27	° C	D 97
Total Base Number	7,6	8,5	mg KOH/g	D 2896
Aske, sulfateret	0,98	0,98	% masse	D 874