

Q8 da Vinci AM 4

Tynd formolier til brug ved støbning af beton

Anvendelse

Q8 da Vinci AM 4 er udviklet til anvendelse som slipmiddel mellem beton og den anvendte form eller forskalling.

Q8 da Vinci AM 4 er udviklet til både direkte afformning og til afhærdning i formen.

Produktet fungerer ligeledes som rustbeskyttelse af udstyr, også ved kortere opbevaringsperioder.

Q8 da Vinci AM 4 anvendes til et bredt spekter af støbeopgaver og egner sig til flere forskellige påføringsmetoder som pensling, sprøjtning, rulning eller svabring.

Egenskaber og fordele

Q8 da Vinci AM 4 er et resultat af lang tids udviklingsarbejde for at sikre bedst mulig formulering med hensyn til egenskaber og indholdsstoffer. Dette gør det muligt at opnå de bedste slutresultater med fineste overflader og rene forme.

Q8 da Vinci AM 4 er baseret på højtraffinerede lyse baseolier for at forebygge mod misfarvning af betonen.

Endvidere modvirker det lugtgener og har en positiv effekt på arbejdsmiljøet.

Q8 da Vinci AM 4 er velegnet til alle typer formmateriale og den lave viskositet gør den meget nem at påføre i et jævnt og tyndt lag.

Q8 da Vinci er AM 4 er tilsat et tågereducerende additiv for at minimere oliedråber i luften ved påføringen.

Q8 da Vinci AM 4 danner en forholdsvis tynd oliefilm og egner sig derfor bedst til støbeopgaver hvor trykket på formen er moderat.

Q8 da Vinci indeholder aktive stoffer som sikrer gode slipegenskaber også når betonen hærdes færdigt i formen.

Q8 da Vinci AM 4 indeholder reaktive komponenter for at modvirke dannelsen af huller i betonoverfladen.

Begrænsning

Produktet kan påvirke visse gummikvaliteter.

Egenskab	Q8 da Vinci AM 4	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15° C	813	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 40° C	4,0	mm ² /s	D 445
Flammepunkt, COC	128	° C	D 92
Flydepunkt	-24	° C	D 97
Total Acid Number	10,0	mg KOH/g	D 664
Rustbeskyttelse test A og B, 24 timer	bestået	-	D 665
MAL-kode, vejledende	00-1		