

# Q8 da Vinci AMX



Biologisk nedbrydelig mineralisk formolie til brug ved støbning i beton.

## Anvendelse

Q8 da Vinci AMX anbefales hovedsagelig indenfor betonindustrien til anvendelse i alle støbeforme af stål-, træ- eller plastmaterialer. Produktet indgår således i fremstilling af fundamenter, rør, fliser m.m. Slip-egenskaberne forringes ikke, selv når lettere vibrokompaktering er en del af fremstillingsprocessen. Produktet kan desuden anvendes til rustbeskyttelse af udstyr, som midlertidigt ikke benyttes.

Q8 da Vinci AMX anvendes til alle støbeopgaver og velegner sig til påføringsmetoder som pensling, sprøjtning, rulning eller svabring.

## Egenskaber og fordele

Q8 da Vinci AMX opnår bemærkningen "meget god" bionedbrydelighed ifølge testmetoden CEC-L-33-A-93. Den høje bionedbrydelighed tilskrives baseoliernes høje raffineringsgrad og renhed samt nøje udvalgte additiver. Desuden udviser produktet minimale sundhedsrisici, da den høje raffineringsgrad under produktionen efterlader et meget lavt aromatindhold.

Q8 da Vinci AMX er tilsat et tågedæmpende additiv, som ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt gør produktet endnu mere sikkert og operatørvenligt.

## Begrænsning

Forurening med beton- eller cementrester bør undgås, da produkternes kvalitet derved forringes.

Produktet kan påvirke visse gummikvaliteter.

## Tekniske analysedata

| Egenskab                         | Data    | Enhed              | Metode                 |
|----------------------------------|---------|--------------------|------------------------|
| Vægtfylde ved 15 °C              | 822     | kg/m <sup>3</sup>  | D 4052                 |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C  | 4,2     | mm <sup>2</sup> /s | D 445                  |
| Flammepunkt, COC                 | 128     | °C                 | D 92                   |
| Flydepunkt                       | -9      | °C                 | D 97                   |
| TAN                              | 10,2    | mg KOH/g           | D 664                  |
| Bionedbrydelighed, efter 21 dage | 81      | %                  | CEC-L-33-A-93 mod.     |
| Kodenummer, vejledende           | 00-1    | —                  | AT bek. nr. 301 (1993) |
| Farve                            | Lysegul | —                  | —                      |